

# VOPSEA BITUMINOASĂ 111 N

## Isolieranstrich 111N

### PRODUS

Vopsea izolatoare pe bază de bitum cu solvenți, monocomponentă, aplicată la rece. Este fluidă, ușor de aplicat, are un miros ușor. Este elastică în timp, rezistentă la acizi slabi și baze cu până la 2% concentrație.

**Nu rezistă** la solvenți, uleiuri, grăsimi.

### CARACTERISTICI

- Consistență: fluidă
- Vâscozitate: cca.300 Pas  
cca.80–90 sec ( DIN 4)
- Culoare: neagră
- Densitate: 0.88 g/cm<sup>3</sup>
- **Consum:** 0,15–0,20 l/m<sup>2</sup>/strat

### DOMENII DE UTILIZARE

La interior și exterior, ca amorsă pe suprafețe uscate sau cu umiditate redusă pentru executarea ulterioară a hidroizolațiilor aplicate la cald sau rece, la: fundații, subsoluri, terase etc. pe beton, tencuială, zidărie, azbociment, lemn, ipsos și metal. Pentru lipirea cartonului asfaltat. Pentru hidroizolații la fundații – minim 3 straturi.

**Nu se recomandă la izolații interioare ale rezervoarelor și conductelor de apă potabilă.**

### SUPORT

**VOPSEAUA BITUMINOASA 111 N** poate fi aplicată pe toate suporturile minerale cum ar fi calcarul, cărămida sau blocurile de beton, tencuiala și șapele. Suportul trebuie să fie rezistent, curat, lipsit de praf, gudron, resturi de uleiuri de decofrare sau vopsea veche. Suportul poate prezenta o ușoară umezeală. La suporturile pe bază de lianți de ciment trebuie respectat timpul de uscare și întărire de 3 până la 4 săptămâni.

### APLICARE

**VOPSEAUA BITUMINOASA 111 N** se aplica cu bidineaua, trafaletul sau cu pistolul. Dacă este necesar, primul strat se poate dilua cu 10 % terpentină. Timpul de așteptare între aplicare a straturilor este de 12-24 ore, funcție de temperatură. Pentru o protecție sigură este necesară aplicarea a 3 straturi succesive, bine uscate.

Temperatura de aplicare: între + 2°C și + 40°C

Consum: 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup> / strat

### LIVRARE

Găleți de 10 l.

### DEPOZITARE

12 luni, în ambalaje originale, la loc uscat și răcoros.

## CURĂȚARE

Cu terpentină.

## PROTEȚIA MUNCII

Vopseaua bituminoasă 111 N conține solvenți inflamabili. La punerea în operă în spații închise este necesară o aerisire corespunzătoare. Vopseaua bituminoasă 111N poate ataca izolațiile efectuate cu spumă poliuretanică. A se respecta măsurile general valabile de manipulare a substanțelor chimice, se interzice fumatul, aprinderea chibriturilor sau utilizarea instalațiilor electrice neprotejate de explozii.

## INDICAȚII

Produs special destinat aplicării numai de către personal tehnic calificat.  
Respectați cu strictețe indicațiile din fișa tehnică!  
Garanția este acordată numai calității produselor noastre, nu și modului de aplicare a acestora, deoarece acesta nu este supus controlului nostru. Consultațiile verbale necesită o confirmare scrisă.  
Prin emiterea prezentei fișe tehnice instrucțiunile anterioare de aplicare își pierd valabilitatea.